



ISACRILICO

Preparaciones y
Fijaciones
Rev. 1
Fecha: 18/04/00

DESCRIPCIÓN: Es una dispersión copolímera acrílica pura en medio acuoso, de partícula fina y muy penetrante.

RECOMENDACIONES DE USO:

Imprimación para pinturas al agua.

Interior - Exterior.

Especialmente indicado para la fijación de fondos en mal estado y superficies porosas.

PROPIEDADES:

Permite regular la absorción en paredes viejas o en mal estado. Igualmente proporciona un sellado total de yesos y escayolas. Está preparada con aditivos especiales para facilitar su aplicación.

CARACTERISTICAS:

- | | |
|---------------------|--|
| - Aspecto: | Blanco lechoso. Al secar queda totalmente transparente. |
| - Adherencia: | Excelente. |
| - Viscosidad: | 5 – 10 poises (Brookfield RVT a 20°C). |
| - Densidad: | 1.05 ± 0.05 Kg./litro. |
| - Rendimiento: | Es muy variable dependiendo del fondo en que se aplique. Entre 12 y 20 m ² /litro. Siendo lo más usual 15 m ² /litro. |
| - Tiempo de secado: | Al tacto: 20 a 30 minutos. Repintado: 2 horas. Total: 10 a 15 días. |

NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACION:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
 - Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
 - La aplicación puede hacerse a brocha o rodillo, no se descarta a pistola. Son más aconsejables las anteriores.
 - Recomendamos las siguientes diluciones:
Fijador de fondos: Una parte en peso de **ISACRILICO** con partes en peso de agua.
Barniz de acabado: Diluir del 50% al 100% con agua. En este caso proporciona brillo y resistencia al lavado.
- Las manchas y utensilios se lavan con agua. Se aconseja no aplicar por debajo de 5°C.
- Para más información consulte nuestro manual de Soluciones propuestas en el campo de la construcción y rehabilitación.

GENERALIDADES:

- Diluyente: Agua.
- Limpieza: Agua antes de secado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

SOPORTES NUEVOS:

HORMIGON:

Esperar hasta total fraguado (mín 30 días)

Eliminación de desencofrantes.

MORTEROS:

Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con $ZnSO_4$ diluido.

Regular la alta porosidad con la aplicación de **ISACRILICO** diluido.

FIBROCEMENTO:

Eliminar la alta alcalinidad y aplicar **ISACRILICO**.

YESOS:

Porosos: Aplicar una mano de **ISACRILICO** para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.

MANTENIMIENTO DE SOPORTES:

-Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir con nuestra línea de masillas **PLASVAL**.

-Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.

-Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.

-Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente por chorreo con agua a presión antes de pintar para después aplicar una mano de **ISALCRILICO**

SEGURIDAD:

- Apto para uso doméstico.
- No apto para uso infantil.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos . Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

NOTA DE LA EMPRESA:

La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.